

三棵树 FFJZ275 混凝土防腐浸渍液

产品介绍	FFJZ275是一种烷基烷氧基硅烷单体。产品主要用作户外的混凝土建筑设施的渗透型防水处理。满足JTS/T 209-2020《水运工程结构防腐蚀施工规范》中对混凝土硅烷浸渍的相关要求。			
产品特性	赋予基材良好的疏水性，可呼吸性。 对于0.3mm的裂痕同样起到防水渗透。 非常优异的渗透性能。 极大降低吸水率和对建材有破坏性的水溶性盐（如氯化物）的吸收。 高耐碱性。 抑制混凝土中的硅/碱反应。 可有效防止因水分造成的石材白化、水斑、锈斑、风化等。 可有效防止和延缓因水分造成的混凝土等建材的风化、冻融破坏，钢筋锈蚀等。			
基本参数	外观：	无色至轻微黄色		
	活性组分：	≥98%		
	比重：	约 0.9 公斤/升		
	闪点：	63℃		
施工参数	混合配比：	单组份		
	稀释剂	FFX275		
	推荐用量：	不低于 100 克/平方米 （活性成分）		
	熟化时间：	无需熟化		
	使用方法：	浸渍液液与适量稀释剂混合后喷涂、刷涂或浸涂于干燥、多孔的建筑材料。 喷涂之前，应覆盖临近物件的表面，如门、窗和其他非吸收表面，以免接触浸渍溶液。 通常是均匀的喷涂溶液于表面，并可以在第一道仍潮湿时喷第二道。 大面积的表面通常采用浇涂使基材达到其饱和。即喷涂溶液于表面，让溶液呈帘状流下。 溶液亦可用浸渍和刷涂。溶液的用量依表面的孔隙性不同而不同。 任何工程使用前，请先局部试验，以确认所需平均用量和防水效果。		
表面处理	所有的涂覆表面应清洁、干燥、无污染。			
注意事项	1、对于新浇筑的水泥，最好在 28 天，待水泥完全固化后再施工。 2、施工时要注意通风、排气，远离火种，带口罩和手套等防护用品。 3、所有施工设备及容器必须保持干燥清洁。使用后可以使用任何有机溶剂进行清洁（如，甲基化酒精，汽油或稀释剂）。 4、剩余浸渍液和空桶均应根据有关的地区法规处理。			

包装规格	FFJZ275 混凝土防腐浸渍液：25 公斤/桶
储存条件	密封存放于通风、阴凉、干燥处，避免高温和远离火种。 运输时保证车厢环境干燥、封闭，材料码放平稳。
保质期	自生产日期起，在按存储条件要求下，原始包装状态的产品保质期为 6 个月。
安全防范	在使用前请仔细阅读施工说明和包装容器上的警告标识。 必须在通风良好的条件下使用。在施工现场禁止明火，如电焊、打磨、吸烟及其它未说明的情况。 浸渍液是化学物质，具有一定毒性，施工时请佩戴防毒面具和其它防护用具。不要吸入其雾气，避免皮肤直接接触。溅在皮肤上要立即用合适的清洗剂、肥皂和大量水冲洗干净。溅入眼睛时要用水充分冲洗，并立即就医治疗。 正常施工条件下，干燥的涂层无毒。请放心使用。详细的毒害、安全与急救事项请参看该产品的《化学品安全技术说明书（MSDS）》。
责任限度	在各种情况下，对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失，三棵树都应免于追究诉讼责任（无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为）。 本产品说明书上所涵盖的信息，源自于我们确信为实验室的可靠试验，但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入，三棵树可能随时会对以上信息内容进行修正。 所有有关本使用产品的推荐或建议，不论是技术文件，还是对某项咨询的回复，或其它方式，我们都已做到竭尽所知，数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的，作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此，确信购买者已照此履行了评估，应可全权处理并承担相应的风险。 现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多，并非三棵树所能控制。由于施工环境、涂装工艺或表面处理和人员操作所造成的涂装质量问题，三棵树都将不会承担责任（除非另有书面协议有所规定可以例外）。 为避免错误使用产品，请使用者和我司销售人员确认，以确保获取最新的产品说明书。