

三棵树 SFF001-LB 防腐通用腻子

产品介绍	三棵树 SFF001-LB 是一种不饱和聚酯、助剂等经特殊工艺加工而成的防腐专用腻子；适用于包括混凝土桥梁、大型机械设备、钢结构设施构件的批嵌和找平。		
产品特性	符合 HG/T 4561-2013 《不饱和聚酯腻子》各项指标检测要求。 适用于水性和油性防腐涂层，非危化品，安全环保。 良好的刮涂性能，干燥速度快，适应打磨、和涂层粘结性能强、附着牢靠。		
基本参数	颜色：	灰色	
	光泽：	平光 (40-60°， 60°)	
	体积固体含量：	≥98%	
	比重：	约 1.6 公斤/升	
	闪点：	非危化品，不适用	
	VOC 含量：	≤74g/L	
	储存时间：	干燥阴凉环境，6 个月	
施工参数	配比：	适量添加引发剂，建议不超过随货配套量（见包装规格）	
	稀释剂	不稀释剂	
	推荐干膜厚度：	500-800um	
	熟化时间：	无需熟化	
	施工方法：	批刮	

理论涂布率*

干膜厚度 (um)	500	600	800
理论耗量 (Kg /m²)	1	1.2	1.6

*腻子的使用一般只用于小面积的找平，除满批外，实际耗量是上表的 20%-50%。

涂装数据（干膜厚度 500um）：

温度	可表面处理最小时间 (小时)	适用期 (分钟)	加涂油漆时间*	
			最小 (小时)	最大 (天)
5℃	8	40	12	取决于防腐 涂层性能
10℃	4	20	8	
25℃	2	12	4	
30℃	1	6	2	

*由于腻子仅是局部修补或找平用，防腐涂层的重涂间隔与前后道油漆本身性能相关，腻子本身与涂层间无重涂间隔的限制。

表面处理	用适当的清洁剂及工具去除油、脂、铁锈等污物。清洗盐迹和其它污物。
注意事项	1、施工与干燥时底材温度必须高于 5℃并至少高于露点 3℃，相对湿度不得大于 75%。温度和相对湿度的测量必须在靠近作业点附近的底材处进行。 2、在狭窄的空间施工和干燥期间，应提供大量通风。。 3、腻子和引发剂混合后，为了保证腻子固化完全，彻底的混合均匀是十分重要的，混和均匀的表象为混合后物料颜色均一。 4、如需在腻子上加涂腻子，应将底层腻子表面打磨粗糙或工具去除毛刺以确保附着力。
包装规格	SFF001-LB 三棵树防腐通用腻子：16KG 配套引发剂：320g
安全防范	本产品无毒，不燃烧，不爆炸。但含有一定的助剂，气味有刺激性，施工时请佩戴防毒面具、手套和其它防护用具。不要食用，避免皮肤接触。如皮肤沾上腻子，用合适的清洗剂、肥皂和大量水冲洗干净。溅入眼睛时要用水充分冲洗。
责任限度	在各种情况下，对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失，三棵树都应免于追究诉讼责任（无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为）。 本产品说明书上所涵盖的信息，源自于我们确信为实验室的可靠试验，但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入，三棵树可能随时会对以上信息内容进行修正。 所有有关本使用产品的推荐或建议，不论是技术文件，还是对某项咨询的回复，或其它方式，我们都已做到竭尽所知，数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的，作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此，确信购买者已照此履行了评估，应可全权处理并承担相应的风险。 现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多，并非三棵树所能控制。由于施工环境、涂装工艺或表面处理和人员操作所造成的涂装质量问题，三棵树都将不会承担责任（除非另有书面协议有所规定可以例外）。 为避免错误使用产品，请使用者和我司销售人员确认，以确保获取最新的产品说明书。