

# Jotatop AY20 WF 水性丙烯酸面漆AY20 (OWA)

## 产品描述

这是一种单组份水性丙烯酸涂料。它是适用于外部的通用、快干型产品。它的漆膜表面有光泽，且保光性能很好。它的耐化学性能好。可在低至5°C时干燥。在大气环境下作为面漆使用。作为完整的水性系统的一部分，用于佐敦推荐的水性底漆上，或作为混合系统的一部分，用于合适的溶剂型底漆上。

## 典型用途

工业保护漆领域：

适用于暴露于腐蚀环境的各种不同的工业结构和工业钢材。推荐用于基础设施和建筑设备。

## 认证和证书

对以下认证有加分贡献：

- 室内环境质量 (IEQ) 符合LEED® 2009要求

符合HJ2537-2014对于防腐涂料VOC的限量要求。

备有其它证书和认证可供索取。

## 颜色

根据色卡，可根据水性工业自动调色体系 (Multicolor WF) 进行调色

## 产品数据

性能	测试/标准	描述
体积固体含量	ISO 3233	36 ± 2 %
光泽度 (GU 60 °)	ISO 2813	有光 (70-85)
密度	理论值	1.2 kg/l
VOC- 欧盟	IED (2010/75/EU) (理论值)	98 克/升
VOC- 中国	GB/T 23986-2009 (经测试)	37 克/升

所列数据是基于工厂批量生产的产品，因颜色不同会有些许变化。

光泽描述：根据佐敦功能涂料的定义

## 每道涂层的漆膜厚度

### 典型推荐的规格书范围

干膜厚度	30	–	60	微米
湿膜厚度	85	–	170	微米
理论涂布率	12	–	6	平方米/升

## 产品技术参数

Jotatop AY20 WF  
水性丙烯酸面漆AY20 (OWA)



鲜艳的颜色也许需要在推荐膜厚范围内选择较高的干膜厚度来获得遮盖力。

## 表面处理

### 表面处理数据总览

底材	表面处理	
	最小	推荐的
已涂装的表面	清洁、干燥和完好的可兼容底漆。	清洁、干燥和完好的可兼容底漆。

## 施工

### 施工方法

该产品可用以下方式施工

喷涂： 使用有气喷涂或无气喷涂。

刷涂： 推荐在预涂和小面积涂装时使用。必须注意达到规定的干膜厚度。

辊涂： 使用合适的辊筒。当使用辊筒施工时，需小心施工足够的材料以达到指定的干膜厚度。

### 产品混合

单组分

### 稀释剂/清洗剂

稀释剂： 淡水

### 无气喷涂的指导参数

喷嘴孔径 (inch/1000) : 13-17

喷嘴压力 (最小) : 150 bar/2100 psi

### 有气喷涂的指导参数

喷嘴孔径： 压力壶： 1.2-2.0 (mm)

喷嘴压力 (最小) : 压力壶： 2.1 bar/30 psi

## 产品技术参数

Jotatop AY20 WF  
水性丙烯酸面漆AY20 (OWA)



## 干燥和固化时间

底材温度	5 ° C	10 ° C	23 ° C	40 ° C
表（触）干	1小时	45分钟	20 分钟	10分钟
可踩踏干燥	6小时	3小时	1小时	1小时
干燥后复涂，最短间隔	8小时	4小时	1. 5小时	1小时

最大的复涂间隔，请参考此产品的施工指南（AG）。

干燥和固化时间的测定是基于温度和相对湿度，相对湿度低于85%，干膜厚度在平均干膜厚度范围内。

表（触）干：用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。

可踩踏干燥：在涂层可以允许正常步行而不留下永久足印、痕迹或其它物理损坏的最短时间。

干燥后复涂，最短间隔：可以施工下道涂层的推荐最短时间间隔。

## 耐热性能

干燥，大气环境中	连续的	温度	峰值
		80 ° C	-

## 产品相容性

根据使用中不同的实际暴露条件，该产品可与不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些参考配套。对于特定配套，请联系佐敦公司。

前道涂层：丙烯酸

## 其他信息

施工设备的准备和清理程序

为避免水性油漆被溶剂污染，喷涂设备在使用前应被清理。所有含有溶剂的泵、管道和枪等设备应根据下列指示彻底清洁。如果施工设备是不锈钢的，设计用于且只用于水性涂料的施工，则不需要该准备和清理程序。

喷涂前：  
用佐敦17号稀释剂循环冲洗设备及管道。然后用4号稀释剂，最后用淡水。

喷涂后：  
用水和碱性去油剂清洗设备及管道，然后用佐敦4号稀释剂，最后用佐敦17号稀释剂循环冲洗。

## 典型的包装规格

体积 (升)	容器大小 (升)
-----------	-------------

## 产品技术参数

Jotatop AY20 WF  
水性丙烯酸面漆AY20 (OWA)



水性丙烯酸面漆AY20

20

20

以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格，由于各地法规不同，各地包装规格和容量会有不同。

## 储存

必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

在运输和储存期间，避免霜冻。  
推荐储存温度为5 ° C 至 35 ° C。

## 23 °C时的保质期

水性丙烯酸面漆AY20

18 个月

在有些市场，为适应当地法律规定，标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期，之后须经检测以确定质量是否合格。

## 注意事项

本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力设备根据佐敦的技术文件来正确的混合/搅拌和施涂油漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。

## 健康和安全

请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用，避免吸入漆雾，避免皮肤接触，如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛，应用水充分冲洗并立即就医诊治。

## 色差

当使用时，主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。这类产品和环氧产品用作面漆时，在暴露于阳光的气候条件下可能有粉化。

面漆的保光保色性取决于颜色的类型，所在环境如温度、紫外线强度等，施工质量，以及产品类型。联系你当地的佐敦办公室了解进一步信息。

## 声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。