

老人牌快干环氧漆 15560

产品特性

描述

老人牌快干环氧漆15560是一种双组分非常快干环氧漆。本品含有磷酸锌。
符合欧盟指令2004/42/EC“关于限制挥发性有机化合物的油漆指令：第j子类”。

推荐用途

作为老人牌环氧漆配套的快干底漆或中间漆，尤其适用于快速重涂的室内施工场合。如要求遵守VOC含量符合规定，本品也可用于现场施工。

使用温度:

- 干燥条件下：最高使用温度：140°C [284°F].

产品安全

闪点 27°C

VOC 含量 (多组分油漆混合后)

法规	值	15%按体积稀释	限值, 第二阶段 (2010年) ^a
欧洲联盟	353 克/升	428 克/升	500 克/升
美国 (涂料)	353 克/升	-	-
美国 (监管)	353 克/升	-	-
加拿大	353 克/升	-	-
中国	353 克/升	-	-
香港	353 克/升	-	-
韩国	353 克/升	-	-

根据具体立法，详见Hempel网站 hempel.com或当地 Hempel 网站提供的解释性说明。挥发性有机化合物(VOC)的数值可能因色号不同而异，请参考安全数据表第9节。^a欧洲联盟指令2004/42/CE。本产品符合国家强制性或国家推荐性标准规定的VOC要求，具体请咨询本公司代表。

处理

小心轻放。使用前和使用过程中，遵守包装和油漆容器上的安全标签，遵守所有当地和国家的安全规定。请随时查阅 Hempel 的产品《安全数据表》及《产品数据表》。

仅供专业人士使用。

产品数据

产品代码

15560

产品组分

基料 15569
固化剂 97560

标准色号* / 代码

浅灰色 11320

光泽

平光

体积固体分

62 ± 2%

比重

1.4 千克/升

建议干膜厚度

100 微米

云母氧化铁(MIO)色号 / 代码

金属灰色 12430

光泽

平光

体积固体分

62 ± 2%

老人牌快干环氧漆 15560

比重

1.5 千克/升

建议干膜厚度

100 微米

表面处理

清洁度

- 通过适当的清洁剂清洁去除油，油脂和其他污染物。
- 用高压淡水清洗去除盐分、洗涤剂、和其它污染物。

新建：

- 磨料喷砂至最小 Sa 2½ (ISO 8501-1) / SP 10 (SSPC)。
- 清除灰尘、喷砂磨料和松散物。

维护和维修

- 磨料喷砂至最小 Sa 2 (ISO 8501-1) / SP 6 (SSPC)。
- 水喷射至最小 Wa 2 (ISO 8501-4)。
- 最大闪锈等级 FR M (ISO 8501-4)。
- 如果表面粗糙并且未抛光，可将电动工具开启至 St 3 进行清洗。
- 完好的现有涂料层区域应通过喷砂或水力喷注进行处理，赋予其致密、均匀的粗糙度，以确保附着性。
- 清除灰尘、喷砂磨料和松散物。

粗糙度

- 表面粗糙度 Medium (G) (ISO 8503-2)。

更多详情，请参考 Hempel 独立文件《表面处理指南》。

施工

混合比

基料 15569 : 固化剂 97560
(4 : 1 按体积)

使用前请充分搅拌。

稀释剂

老人牌稀释剂 08450

清洗剂

老人牌工具清洗剂 99610

适用期

产品温度 **20°C**

适用期 2 小时

推荐方法

工具	稀释最大体积	施工参数
无气喷涂	5%	喷嘴压力: 17.5 兆帕 喷孔尺寸: 0.48-0.53 毫米
空气喷涂	15%	不适用。
刷涂	5%	不适用。

如果使用刷涂或滚涂，需要多道涂层才能获得规范要求的干膜厚度。喷涂参数是指示性的，可视现场情况调整。压力数值适用于20°C时的材料。（*如需要其他施工方法请咨询本公司代表！）。

漆膜厚度

规格范围	低	高	推荐的
干膜厚度	75 微米	150 微米	100 微米
湿膜厚度	120 微米	250 微米	170 微米
理论涂布率	8.2 米 ² /升	4.1 米 ² /升	6.2 米 ² /升

为获得最佳性能，请避免漆膜过厚。必须严格控制过厚，局部决不能超过 300 微米 [12 密尔] DFT。在表面不规则的情况下，建议特别注意避免过度使用。

施工条件

- 在涂布和固化过程中，表面温度必须高于 0°C [32°F]。
- 施工表面应清洁干燥，施工表面温度高于露点 3°C [5°F] 以避免凝露。
- 在涂布过程中，产品温度必须高于 15°C [59°F]。

老人牌快干环氧漆 15560

干燥与重涂

产品兼容性

- 前道涂层：无或根据 Hempel's 规格。
- 后道涂层：根据 Hempel's 规格。建议的产品为：Hempadur, Hempatex, Hemptane, Hemucryl

干燥时间

表面温度	20°C	
指触干	分钟	30
硬干	分钟	120

在标准条件下测定干膜厚度100微米，详见Hempel的解释性注释。

重涂

Hempel's 规格 取代了重涂表中所示的所有指南。

产品名称	大气, 中等			
		10°C	20°C	30°C
老人牌快干环氧漆 15560	最低	4 小时	2 小时	90 分钟
	最高	90 天	90 天	67 天
老人牌聚氨酯厚浆 面漆 55610	最低	4 小时	2 小时	90 分钟
	最高	20 天	10 天	7½ 天
老人牌丙烯酸面漆 56360	最低	2 小时	60 分钟	45 分钟
	最高	16 小时	8 小时	6 小时

对于具有相同通用化学成分的产品，重涂时间仅供参考。
更多信息请参考 Hempel's 规格。

干燥条件

- 为获得规定的干燥时间，在使用、干燥和固化过程中保持充分的通风至关重要。

重涂备注

- 如果超出最大重涂间隔，必须拉毛表面以确保涂层间的附着力。
- 复涂前表面必须干净。

其他

- 环氧树脂涂料具有粉化、褪色和变色的内在倾向，这不会影响涂层的性能。
- Hempel's 规格 取代产品数据表中的任何建议。

储存

保质期

环境温度	25°C
基料	24 个月
固化剂	24 个月

储存在未开封的原始容器中时，保质期从生产日期算起。之后，必须重新检验产品质量。存放在高温条件下可能缩短保质期。如需建议，请咨询 Hempel。

储存条件

- 产品必须根据当地法律储存在不超过 40°C [104°F] 的条件下，避免阳光直射，避免雨、雪的直接影响。

碳足迹

干膜厚度	1 微米
GWP (全球增温潜势)	7.7 g CO ₂ e/m ²

碳足迹是指在 1 平方米的表面上形成 1 微米的干膜厚度。

范围包括原材料，运往 Hempel 工厂，Hempel 生产过程，以及产品在使用过程和使用后排放的任何挥发性有机化合物 (VOC)。

根据本 PDS 中定义的标准色号进行计算。数值可能会因色号不同而异。

老人牌快干环氧漆 15560

附加文件

更多信息请参阅 Hempel 网站 或您当地的 (<https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines>) Hempel 网站 :

- 产品数据表的注释。
- 施工方法
- 一般应用指南

本《产品数据表》(“PDS”)与所供应的产品有关(“产品”),且该表内容会不时更新。因此,买方/施工方应当参考与相关批次产品同时提供的 PDS (而非早期版本)。除 PDS 之外,买方/施工方还可能收到如下所示的部分或全部规格、声明和/或指南,此类文件也可以从 Hempel 官网 (www.hempel.com) “产品”页面中进行下载(以下简称“补充文件”):

编号	文件描述	位置/备注
1.	技术声明	就特定项目的要求,提供一次性的具体建议
2.	规格	仅针对特定项目发布
3.	PDS	该文件
4.	PDS 的解释性说明	可在 www.hempel.com 下载,其中包含与产品测试参数相关的信息
5.	应用指导	如有,将在 www.hempel.com 提供
6.	通用技术指南(例如,施工和表面预处理)	如有,将在 www.hempel.com 提供

如果 PDS 与补充文件之间存在不一致的信息,则信息的优先级别应当以上述顺序排列为准。在此情况下,您还应该与 Hempel 的代表联系以示澄清。此外,买方/施工方必须充分考虑每种产品随附的相关安全数据表,该表也可从 www.hempel.com 进行下载。

若产品未完全按照相关的 PDS 及补充文件规定的建议和要求进行施工,由此出现的任何缺陷 Hempel 将不承担任何责任。本免责声明中的信息和条款适用于本 PDS、补充文件以及 Hempel 就本产品提供的任何其他相关文件。此外,除另有明确书面约定外,产品供应以及所有技术支持均应以 Hempel 的“一般销售、交付和服务条件”约定为准。