

老人牌纯环氧漆 17820

产品特性

描述

老人牌纯环氧漆 17820 是一款纯环氧、高固体份底漆，具有高度的施工灵活性。其具有良好的耐磨性和优异的防腐及机械性能。该底漆全年通用，理想适用于新造船、压载舱和货舱。该产品有不同的铝和纤维颜料含量，可针对不同的使用条件提供量身定制的优化性能，增强抗开裂性，减少船舶使用寿命期间的维护工作。

推荐用途

老人牌纯环氧漆 17820 是一款通用型高性能自涂底漆涂料系统，适用于常压或浸泡环境，包括按照 IMO-PSPC 要求涂装的货舱和压载水舱。老人牌纯环氧漆建议用于 Hempaguard MaX 系统，适合要求高生产率和高平滑度的应用。适用于全年施工和需要较长重涂间隔的施工。

用于压载水服务时，该产品可抵抗海上正常环境温度（避免长期暴露在负温度梯度下）。如需耐受其他液体，请联系 Hempel。

使用温度:

- 干燥条件下：最高使用温度：120°C [248°F].
- 其它液体：请向本公司有关部门咨询。

证书 / 认证证书

- 本产品基于对各种预涂底漆的交叉测试，根据 PSPC 要求进行型式认证。有关 IMO 决议中定义的具体型式认证证书，请咨询 Hempel。MSC.215(82)
- 当用作指定的涂层配套时，被认可为低火焰传播材料，更多细节请在 hempel.com 上参考“Declaration of Conformity”。
- 符合美国FDA和欧盟关于可接触干性食品的食品法规。详情请咨询 Hempel。

产品特点

- 重涂间隔时间长，施工灵活性高。
- 可在低至 -10°C [14°F] 固化。

产品安全

闪点 35°C

* 其他色调可供选择，请联系您当地的Hempel代表。
 ** 可能发生轻微变色，但不会影响涂层的性能。

VOC 含量 (多组分油漆混合后)

法规	值
欧洲联盟	194 克/升
美国 (涂料)	194 克/升
美国 (监管)	194 克/升
加拿大	194 克/升
中国	194 克/升
香港	194 克/升
韩国	194 克/升

根据具体立法，详见Hempel网站 hempel.com 或当地 Hempel 网站提供的解释性说明。挥发性有机化合物(VOC)的数值可能因色号不同而异，请参考安全数据表第9节。本产品符合国家强制性或国家推荐性标准规定的VOC要求，具体请咨询本公司代表。

处理

小心轻放。使用前和使用过程中，遵守包装和油漆容器上的安全标签，遵守所有当地和国家的安全规定。请随时查阅 Hempel 的产品《安全数据表》及《产品数据表》。

仅供专业人士使用。

产品数据

产品代码

17820

产品组分

基料 17829
 固化剂 97082

标准色号* / 代码

棕红色 50630 **

光泽

半平光

体积固体分

80 ± 2%

老人牌纯环氧漆 17820

比重

1.5 千克/升

建议干膜厚度

125 微米

铝粉颜色号 / 代码

Aluminium red 19880

光泽

请查阅 Hempel 《含铝粉涂料指南》。

体积固体分

72 ± 2%

比重

1.4 千克/升

建议干膜厚度

125 微米

表面处理

清洁度

- 通过适当的清洁剂清洁去除油，油脂和其他污染物。
- 用高压淡水清洗去除盐分、洗涤剂、和其它污染物。

新建：

- 磨料喷砂至最小 Sa 2½ (ISO 8501-1) / SP 10 (SSPC)。
- 清除灰尘、喷砂磨料和松散物。

维护和维修

- 磨料喷砂至最小 Sa 2 (ISO 8501-1) / SP 6 (SSPC)。
- 水喷射至最小 Wa 2½ (ISO 8501-4)
- 最大闪锈等级 FR M (ISO 8501-4)。
- 对于小区域，不可使用磨料喷砂，而需手动或用电动工具清洁。
- 清除灰尘、喷砂磨料和松散物。

粗糙度

- 表面粗糙度 Medium (G) (ISO 8503-2)。

更多详情，请参考 Hempel 独立文件《表面处理指南》。

施工

混合比

基料 17829 : 固化剂 97082
(4 : 1 按体积)

使用前请充分搅拌。

稀释剂

老人牌稀释剂 08450

清洗剂

老人牌工具清洗剂 99610

适用期

产品温度	15°C	20°C	30°C
适用期 (喷涂)	2 小时	1 小时	½ 小时
适用期 (刷涂)	2½ 小时	1½ 小时	¾ 小时

推荐方法

工具	稀释最大体积	施工参数
无气喷涂	5%	喷嘴压力: 25 兆帕 喷嘴尺寸: 0.53-0.64 毫米
刷涂/滚涂	5%	不适用。

如果使用刷涂或滚涂，需要多道涂层才能获得规范要求的干膜厚度。喷涂参数是指示性的，可视现场情况调整。压力数值适用于20°C时的材料。（*如需要其他施工方法请咨询本公司代表！）。

老人牌纯环氧漆 17820

漆膜厚度

规格范围	低	推荐的	高
干膜厚度	100 微米	125 微米	250 微米
湿膜厚度	125 微米	150 微米	310 微米
理论涂布率	8 米 ² /升	6.4 米 ² /升	3.2 米 ² /升

为获得最佳性能，请避免漆膜过厚。根据用途和使用区域的不同，产品可以指定为不同于所指示膜厚的其他膜厚。这将改变涂布率、干燥和固化时间以及重涂间隔。

施工条件

- 施工表面应清洁干燥，施工表面温度高于露点3°C [5°F]以避免凝露。
- 在涂布和固化过程中，表面温度必须高于 -10°C [14°F]。

相对湿度：

- 在涂布过程中，相对湿度必须低于 85%。
- 在固化过程中，相对湿度必须低于 85%。

干燥与重涂

产品兼容性

- 前道涂层：无或根据 Hempel's 规格。
- 后道涂层：根据 Hempel's 规格。

干燥时间

表面温度		-10°C	0°C	20°C	40°C
指触干	小时	12	4	½	⅓
硬干	小时	35	14	4	2½

在标准条件下测定干膜厚度125微米，详见Hempel的解释性注释。

重涂

Hempel's 规格 取代了重涂表中所示的所有指南。

产品名称		-10°C	0°C	20°C	40°C
大气，苛刻					
老人牌纯环氧漆 17820	最低	27 小时	14 小时	3 小时	90 分钟
	最高	90 天	90 天	30 天	15 天
老人牌聚氨酯厚浆面漆 55610	最低	27 小时	14 小时	3 小时	90 分钟
	最高	7 天	7 天	72 小时	72 小时
浸没					
老人牌纯环氧漆 17820	最低	27 小时	14 小时	3 小时	90 分钟
	最高	90 天	90 天	21 天	10 天

对于具有相同通用化学成分的产品，重涂时间仅供参考。更多信息请参考 Hempel's 规格。

干燥条件

- 为获得规定的干燥时间，在使用、干燥和固化过程中保持充分的通风至关重要。

重涂备注

- 如果超出最大重涂间隔，必须拉毛表面以确保涂层间的附着力。
- 使用前，表面必须干燥清洁。

其他

- 环氧涂层在户外暴露时有粉化的内在倾向。这不会影响涂层的性能。
- Hempel's 规格 取代产品数据表中的任何建议。

储存

保质期

环境温度	25°C
基料	36 个月
固化剂	12 个月

储存在未开封的原始容器中时，保质期从生产日期算起。之后，必须重新检验产品质量。存放在高温条件下可能缩短保质期。如需建议，请咨询 Hempel。

储存条件

- 产品必须根据当地法律储存在不超过 40°C [104°F] 的条件下，避免阳光直射，避免雨、雪的直接影响。

老人牌纯环氧漆 17820

碳足迹

干膜厚度	1 微米
GWP (全球增温潜势)	5.7 g CO ₂ e/m ²

碳足迹是指在 1 平方米的表面上形成 1 微米的干膜厚度。

范围包括原材料，运往 Hempel 工厂，Hempel 生产过程，以及产品在使用过程和使用后排的任何挥发性有机化合物 (VOC)。

根据本 PDS 中定义的标准色号进行计算。数值可能会因色号不同而异。

附加文件

更多信息请参阅 Hempel 网站 或您当地的 (<https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines>) Hempel 网站：

- 产品数据表的注释。
- 施工方法
- 基材。
- 表面预处理
- 本产品《施工说明书》。
- 修理和维护。
- 检验和质量控制。
- IMO PSPS 压载舱。

本《产品数据表》(“PDS”) 与所供应的产品有关(“产品”)，且该表内容会不时更新。因此，买方/施工方应当参考与相关批次产品同时提供的 PDS (而非早期版本)。除 PDS 之外，买方/施工方还可能收到如下所示的部分或全部规格、声明和/或指南，此类文件也可以从 Hempel 官网 (www.hempel.com) “产品”页面中进行下载 (以下简称“补充文件”)：

编号	文件描述	位置/备注
1.	技术声明	就特定项目的要求，提供一次性的具体建议
2.	规格	仅针对特定项目发布
3.	PDS	该文件
4.	PDS 的解释性说明	可在 www.hempel.com 下载，其中包含与产品测试参数相关的信息
5.	应用指导	如有，将在 www.hempel.com 提供
6.	通用技术指南 (例如，施工和表面预处理)	如有，将在 www.hempel.com 提供

如果 PDS 与补充文件之间存在不一致的信息，则信息的优先级应当以上述顺序排列为准。在此情况下，您还应该与 Hempel 的代表联系以示澄清。此外，买方/施工方必须充分考虑每种产品随附的相关安全数据表，该表也可从 www.hempel.com 进行下载。

若产品未完全按照相关的 PDS 及补充文件规定的建议和要求进行施工，由此出现的任何缺陷 Hempel 将不承担任何责任。本免责声明中的信息和条款适用于本 PDS、补充文件以及 Hempel 就本产品提供的任何其他相关文件。此外，除另有明确书面约定外，产品供应以及所有技术支持均应以 Hempel 的“一般销售、交付和服务条件”约定为准。