



编号: PC016-2020

时间: 07/07/2020

主题: 用 Intersheen7579 覆涂老化的 Intersheen579 涂层

尊敬的客户:

对于您关切的用 Intersheen7579 覆涂老化的 Intersheen579 涂层的问题, 可以参考下面的测试研究。

受测试系统:

老化的 Intersheen 579
Intersheen 7579

样板暴露在下面完整的 6 个测试循环环境中:

海水浸泡 3 周
大气暴露 1 周

涂层间附着力是用铅笔刀划两条切口, 形成“V”形, 切至两道涂层间来检测层间附着力。测试结果等级从“0”到“5” (“0”表示附着力很小或者没有附着力; “5”表示附着力优异), 这取决于两个涂层分离的容易程度。

经过 6 个测试周期后, 涂层系统的层间附着力被评为“5” - 附着力优异。

基于此, 我们可以确认 Intersheen 7579 适合覆涂在老化的 Intersheen 579 表面。相信这些信息对您是有有所帮助的。

Susan O'Neill

技术协调 III

船舶、防护及游艇涂料事业部全球支持