

环氧锌粉底漆：ZINCPOXY 20，推荐膜厚 75μm

温度	表干	硬干	涂装间隔时间	
			最小	最大
5℃	2小时	10小时	8小时	3个月
15℃	1.5小时	6小时	6小时	3个月
25℃	1小时	4小时	4小时	3个月
40℃	0.5小时	2小时	2小时	3个月
80℃	15分钟	1小时	1小时	3个月

环氧富锌底漆：ZINCPOXY 75，推荐膜厚 75μm

温度	表干	硬干	涂装间隔时间	
			最小	最大
5℃	2小时	10小时	8小时	3个月
15℃	1.5小时	6小时	6小时	3个月
25℃	1小时	4小时	4小时	3个月
40℃	0.5小时	2小时	2小时	3个月
80℃	10分钟	1小时	1小时	3个月

环氧富锌底漆：ZINCPOXY 80，推荐膜厚 75μm

温度	表干	硬干	涂装间隔时间	
			最小	最大
5℃	2小时	10小时	8小时	3个月
15℃	1.5小时	6小时	6小时	3个月
25℃	1小时	4小时	4小时	3个月
40℃	0.5小时	2小时	2小时	3个月
80℃	10分钟	1小时	1小时	3个月

环氧厚浆耐磨底漆：SUPERPOXY 360Z，推荐膜厚 200μm

温度	表干	硬干	重涂间隔，小时	
			最小	最大
5℃	12 小时	26 小时	26 小时	无限制
15℃	6 小时	18 小时	18 小时	无限制
25℃	4 小时	12 小时	12 小时	无限制
40℃	2 小时	4 小时	4 小时	无限制
80℃	1 小时	2 小时	2 小时	无限制

纯环氧底漆：SUPERPOXY 1000，推荐膜厚 75μm

温度	表干	硬干	重涂间隔，小时	
			最小	最大
5℃	8 小时	24 小时	24 小时	无限制
15℃	4 小时	10 小时	10 小时	无限制
25℃	2 小时	6 小时	6 小时	无限制
40℃	1 小时	3 小时	3 小时	无限制
80℃	0.5 小时	2 小时	2 小时	无限制

环氧中涂 SUPERPOXY 2070HB, 推荐膜厚 150μm

温度	表干	硬干	重涂间隔, 小时	
			最小	最大
5℃	12 小时	36 小时	36 小时	无限制
15℃	8 小时	24 小时	24 小时	无限制
25℃	4 小时	12 小时	12 小时	无限制
40℃	2 小时	6 小时	6 小时	无限制
80℃	1 小时	4 小时	4 小时	无限制

环氧中涂 SUPERPOXY 2060HB, 推荐膜厚 150μm

温度	表干	硬干	重涂间隔, 小时	
			最小	最大
5℃	12 小时	36 小时	36 小时	无限制
15℃	8 小时	24 小时	24 小时	无限制
25℃	4 小时	12 小时	12 小时	无限制
40℃	2 小时	6 小时	6 小时	无限制
80℃	1 小时	4 小时	4 小时	无限制

环氧厚膜中涂: SUPERPOXY 280HB, 推荐膜厚 150μm

温度	表干	硬干	重涂间隔, 小时	
			最小	最大
5℃	8 小时	24 小时	24 小时	无限制
15℃	4 小时	10 小时	10 小时	无限制
25℃	2 小时	6 小时	6 小时	无限制
40℃	1 小时	3 小时	3 小时	无限制
80℃	0.5 小时	2 小时	2 小时	无限制

聚氨酯面漆: SUPERTHANE 330, 推荐膜厚 50μm

温度	表干	硬干	重涂间隔, 小时	
			Min. 最小	Max. 最大
5℃	7 小时	36 小时	36 小时	无限制
15℃	4 小时	20 小时	20 小时	无限制
25℃	2 小时	6 小时	6 小时	无限制
40℃	1 小时	2 小时	2 小时	无限制
80℃	15分钟	1小时	1小时	无限制

聚氨酯面漆: SUPERTHANE 300BG, 推荐膜厚 50μm

温度	表干	硬干	重涂间隔, 小时	
			Min. 最小	Max. 最大
5℃	7 小时	36 小时	36 小时	无限制
15℃	4 小时	20 小时	20 小时	无限制
25℃	2 小时	6 小时	6 小时	无限制
40℃	1 小时	3 小时	3 小时	无限制
80℃	15分钟	1小时	1小时	无限制