



中国认可
检测
TESTING
CNAS L2454



No. : TW 208006

共 4 页 第 1 页

检 验 报 告

产品名称 无机硅酸富锌底漆 Resist 86

受检单位 佐敦涂料（张家港）有限公司

检验类别 委托检验

化学工业海洋涂料质量监督检验中心



No. : TW 208006

共 4 页 第 2 页

注 意 事 项

1. 检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 检验报告无批准人、审核、主检签字无效,无骑缝章无效。
4. 检验报告涂改无效。
5. 受检单位对检验报告若有异议,应于接到报告十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检验仅对来样负责。

地址: 山东省青岛市市南区金湖路 4 号

电话: 0532-85822011/85845939

传真: 0532-85822011

邮编: 266071

E-mail: mcqst0532@163.com


网址: <http://www.mcqst.cn>

化学工业海洋涂料质量监督检验中心

检验报告

No. : TW 208006

共4页 第3页

产品名称	无机硅酸富锌底漆 Resist 86	商 标	/
		批 号	组分 A: 2024040-1 组分 B: 120031-1
委托单位	佐敦涂料（张家港）有限公司	委托日期	2020年01月10日
		到样日期	2020年01月10日
样品状态	组分 A: 8L 灰绿色液体，塑料桶包装，密封良好； 组分 B: 2.6L 粉末，铁桶包装，密封良好。		
检验依据	根据相关标准进行检测，具体请见报告第4页备注栏。		
检验项目	共2项：1. 体积固体含量 2. 不挥发分中金属锌含量。		
检验日期	2020年01月10日—2020年01月15日		
检验结论	检验结果见检验结果汇总。  签发日期：2020年01月15日		
备注	配比：组分 A：组分 B=8:2.6 (V/V) ； 技术指标来源：客户提供。		

批准：

张竹竹

审核：

王慧翠

主检：

宋震

化学工业海洋涂料质量监督检验中心

检验结果汇总:

No. : TW 208006

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	指标	检验结果	单项结论	备注
1	体积固体含量, %	≥ 67	67.8	合格	GB/T 9272-2007
2	不挥发分中金属锌含量, %	≥ 80	81	合格	HG/T 3668-2009



复核: 李江江

检验:

本报告共贰份

报 / 份

发壹份

存壹份