

SIGMACOVER™ 630 LT

环氧漆 630 LT (冬用型)

简介

双组份高固态聚胺固化低表面处理环氧底漆/面漆

主要性能

- 只需要进行简单表面处理就可直接涂装的底面合一型环氧漆，可用于大气暴晒环境下的钢结构涂层防护。
- 固化温度最低可至摄氏-5°C (华氏23°F)
- 特别适合钢结构的维修保养涂装
- 优异的防腐性能
- 能抗耐多种化学品的溢漏和飞溅类污染
- 良好的耐磨性能
- 良好的柔韧性
- 在各种旧涂层表面通常具有很好的覆涂兼容性能
- 对大多数环氧漆、聚氨酯面漆、氯化橡胶漆、醇酸漆和丙烯酸漆等涂料都具有良好的可兼容覆涂性能

颜色与光泽

- 灰色和米白色 (也可按照要求调配其它颜色)
- 有光

基本数据 于摄氏10°C (华氏50°F)

混合后参数	
组份数	双组份
密度	1.4 千克/升 (11.7 磅/美制 加仑)
体积固含量	83 ± 2%
VOC (出厂值)	最大值 190.0 克/千克 (欧盟标准Directive 1999/13/EC, SED) 英国标准UK PG 6/23(92) 附录 3: 最大值 268.0 克/升 (约 2.2 磅/美制 加仑)
推荐干膜厚度	60 - 150 微米 (2.4 - 6.0 密耳)
理论涂布率	13.8 米²/升 用于 60 微米 (555 英寸²/美制 加仑 用于 2.4 密耳) 5.5 米²/升 用于 150 微米 (222 英寸²/美制 加仑 用于 6.0 密耳)
指触干	12 小时
覆涂间隔	最短时间: 16 小时 最长时间: 2 月
完全固化时间	7 天
储藏有效期	基料: 至少 12 月 储存于干燥和阴凉环境 固化剂: 至少 24 月 储存于干燥和阴凉环境

备注:

- 敬请参阅补充数据表 - 理论涂布率与干膜厚度对照关系表
- 敬请参阅补充参数 - 覆涂间隔时间表
- 敬请参阅补充参数表 - 涂层固化时间表

SIGMACOVER™ 630 LT

环氧漆 630 LT (冬用型)

推荐底材状况与温度

底材状况

- 裸钢：喷砂处理达到国际标准ISO-8501-1的Sa2½级，能获得优异的防腐性能
- 裸钢：喷砂处理至国际标准ISO-8501-1的Sa2级, 粗糙度为40 - 70 微米(1.6 – 2.8 密耳) 或动力工具打磨至国际标准ISO-8501-1的St2级，也能获得良好的防腐性能。
- 涂有车间底漆的钢材：处理至 SPSS标准的Pt3 级
- 坚实又附着牢固的现有涂层： 充分彻底地进行打磨拉毛处理，最后还要确保表面洁净和干燥。

底材温度

- 在涂装施工和涂层固化过程中可允许接受环境温度低至摄氏-5°C (华氏23°F)；只要确定底材表面干燥并无结冰。
- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保底材温度至少高于露点温度摄氏 3°C (华氏5°F) 以上

使用说明

混合体积比：基料：固化剂 = 83：17

- 过多添加稀释剂可能会导致湿膜的抗流挂性能降低和固化速度减慢。
- 请确保基料和固化剂组份在混合后的漆料温度控制在摄氏10°C (华氏50°F)以上, 不然则可能需要额外添加稀释剂将漆料粘度调整到适宜现场施工的粘稠状态。
- 稀释剂应在两组份混合后再添加

熟化时间

调配混合后的熟化时间	
混合后漆料温度	熟化时间
低于摄氏 10°C (华氏50°F)	15 分钟

混合后使用时间

2 小时 于 摄氏10°C (华氏50°F)

备注: 敬请参阅补充参数 - 混合后适用时间

有气喷涂

推荐稀释剂

稀释剂 91-92

稀释剂用量

10 - 15%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定

喷嘴孔径

1.8 – 2.0 毫米 (约 0.070 – 0.079 英寸)

喷嘴压力

0.3 - 0.4 兆帕(约 3 - 4 大气压; 44 - 58 磅/英寸²)

SIGMACOVER™ 630 LT

环氧漆 630 LT (冬用型)

无气喷涂 (单组份喷涂泵)

推荐稀释剂
稀释剂 91-92

稀释剂用量
5 - 10%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定

喷嘴孔径
约 0.48 – 0.53 毫米 (0.019 – 0.021 英寸)

喷嘴压力
15.0 兆帕 (约 150 大气压; 2176 磅/英寸²)

刷涂/辊涂

推荐稀释剂
稀释剂91-92，或者为获得更好的流平性能则可改用稀释剂91-99

稀释剂用量
5 - 10%

清洗溶剂
稀释剂 90-53

补充参数

漆膜厚度和涂布率	
干膜厚度	理论涂布率
60 微米 (2.4 密耳)	13.8 米²/升 (555 英寸²/美制 加仑)
100 微米 (4.0 密耳)	8.3 米²/升 (333 英寸²/美制 加仑)
150 微米 (6.0 密耳)	5.5 米²/升 (222 英寸²/美制 加仑)

SIGMACOVER™ 630 LT

环氧漆 630 LT (冬用型)

干膜厚度为150 微米 (6.0 密耳)涂层的覆涂间隔时间						
覆涂用的后道涂层	涂装间隔时间	-5°C (23°F)	0°C (32°F)	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)
可覆涂多种双组份环氧漆	最短覆涂间隔时间	48 小时	24 小时	20 小时	16 小时	8 小时
	最长覆涂间隔时间	2 月	2 月	2 月	2 月	2 月
覆涂聚氨酯面漆	最短覆涂间隔时间	4 天	64 小时	36 小时	24 小时	16 小时
	最长覆涂间隔时间	1 月	1 月	1 月	1 月	1 月

- 备注:
- 表面应洁净干燥，已除尽所有污染物。
 - 在前涂层完全固化前，涂装后道涂层则具有最好的层间附着力。
 - 如果超过最大覆涂间隔时间后覆涂高光泽面漆，则需要相应的中间漆。
 - 如果超过了这一间隔时间限期则需要进行表面作拉毛处理

干膜厚度为150微米 (6.0密耳) 涂层的固化时间表			
底材温度	表干	干硬	完全固化
摄氏-5°C (华氏23°F)	24 小时	48 小时	21 天
摄氏0°C (华氏32°F)	16 小时	24 小时	14 天
摄氏5°C (华氏41°F)	14 小时	20 小时	10 天
摄氏10°C (华氏50°F)	12 小时	16 小时	7 天
摄氏20°C (华氏68°F)	4 小时	8 小时	5 天

备注: 在涂装施工和涂层固化期间必须确保持续顺畅的足量通风 (敬请参阅安全信息表 1433 和信息表1434)

混合后适用时间 (在适宜施工的粘度状态)	
混合后漆料温度	混合后使用时间
摄氏0°C (华氏32°F)	3 小时
摄氏10°C (华氏50°F)	2 小时
摄氏20°C (华氏68°F)	1 小时

安全防范

- 涂料及其推荐稀释剂参见安全事项表 1430和1431 和相关的材料安全数据说明书
- 这是溶剂型涂料，必须避免吸入漆雾和溶剂；另外，皮肤和眼睛不宜接触未干的油漆。

全球适用

尽管庞贝捷涂料公司 (PPG Protective and Marine Coatings) 始终恪守为世界各地的用户提供完全一致产品的原则，但是有时也会需要遵循某些地方/国家法规/符合环境而对特定的产品作出细微调整。如属于下列情况，敬请换用为针对性替代版本的产品说明书。

SIGMACOVER™ 630 LT

环氧漆 630 LT (冬用型)

参考信息

• 转换表	敬请参见 信息表	1410
• 产品数据说明	敬请参阅 信息表	1411
• 安全指导	敬请参阅 信息表	1430
• 密闭场所安全和健康安全 爆炸危害 - 毒品危害	敬请参阅 信息表	1431
• 密闭舱室内的安全工作	敬请参阅 信息表	1433
• 通风技术指导	敬请参阅 信息表	1434
• 钢材表面处理	敬请参阅 信息表	1490
• 矿物磨料规范	敬请参阅 信息表	1491
• 相对湿度-底材温度- 空气温度	敬请参阅 信息表	1650

质量担保

应贝捷涂料PPG 保证 (1) 拥有该产品的品名所有权, (2) 产品质量符合该产品生产日期间所执行的相关技术质量规范, (3) 所供产品不存在第三方针对美国专利权的侵权行为的合法索赔。以上保证内容只限于应贝捷涂料PPG 所作出的担保和其它依据现行法律、法规须对事务处理和商贸行为所作出明定或暗示的保证; 包括不遵循限制条件的滥用情况, 任何针对特殊诉求或用途的其它保证, 不属此列范围; 应贝捷涂料将免于索赔责任。如需依据此份保函申请索赔, 购买者必须在发现质量问题起伍(5)天时间内, 同时须确认日期在该产品的有效储存期里或者自该产品交付给购买者之日后壹(1)年时间之内, 以书面型式通告应贝捷涂料PPG 。

如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题, 将碍于其依据本保函从应贝捷涂料获取赔偿!

责任限度

在各种情况下, 对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失, 应贝捷涂料PPG 都应免于追究诉讼责任 (无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为)。

本产品说明书上所涵盖的信息, 源自于我们确认为实验室的可靠试验, 但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入, 应贝捷涂料PPG 可能随时会对以上信息内容进行修正。

所有有关使用产品的推荐或建议, 不论是技术文件, 还是对某项咨询的回复, 或其它方式, 我们都已做到竭尽所知, 数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和 实用技能的工业用户而提供的, 作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此, 确信购买者已照此履行了评估, 应可全权处理并承担相应的风险。

现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多, 并非我们应贝捷涂料PPG 所能控制。因此, 对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏, 应贝捷涂料PPG 都将不会承担责任 (除非另有书面协议有所规定可以例外)。施工环境不同、改变涂装工艺或臆想推测所给参考数据, 都有可能会导致无法达到预期的涂装质量。

本产品说明书将取代前期的旧版说明书, 购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书 公布于应贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings) 的官方网页 : www.ppgpmc.com。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时, 应以英文原版为准。

The PPG Logo, Bringing innovation to the surface., and other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.